

Ficha Técnica

MENOS - Selladora nº 626

Áreas de aplicación	En interior, como imprimación sobre madera y tableros de partículas. Apta para papel de fibra de vidrio.
Características	Elástica, mate.
Declaración completa	Greda, blanco de titanio, isoalifáticos, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, mica, talco, aceite de naranja, ácido silícico, aceite de limón, aminoazúcar deshidratado y secantes sin plomo (Ca, Co, Zr).
Tonalidad	Blanco.
Dilución	SVALOS 222. Para la aplicación a pistola, SVALOS 293.
Aplicación	En capas finas a brocha o rodillo (sin diluir), o a pistola (diluido con máx. 10%), a temperatura superior a 15° C y humedad ambiental baja.
Consumo	1 lt sin diluir cubre 10-15 m ² , es decir, 80 ml/m ² ; o notablemente menos según capacidad de absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba! El espesor de cada capa seca no debe superar los 50 µm.
Densidad	Aprox. 1,45 gr/ml.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad relativa, seca al polvo a l cabo de aprox. 3 horas; seca para lijar y aplicar la siguiente capa al cabo de 24 horas; endurecida al cabo de aprox. 6-7 días. El tiempo de secado se prolongará en caso de aplicación demasiado abundante, con temperaturas bajas o humedad ambiental elevada.
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.
Indicaciones	<p>Asegurar suficiente ventilación después de la aplicación.</p> <p>Los paños, esponjas, polvo de lijado etc. impregnados con MENOS no seco se guardarán en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, ya que existe riesgo de autoinflamación debido a su contenido en aceites vegetales.</p> <p>El producto en sí no es autoinflamable. Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.</p> <p>S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.</p>
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,375 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 4 años. Guardar los restos en envases más pequeños para minimizar el contenido de aire.

Modo de empleo

MENOS - Selladora nº 626

Preparación	El soporte debe estar seco (humedad de la madera inferior al 15%), firme, limpio y libre de grasas, resinas y polvo. En caso de que la superficie presente pequeñas imperfecciones o fisuras, enmasillado parcial o total con ANAVO 628.
Aplicación	Remover bien antes del uso. Mano de fondo fina, aplicada a brocha, rodillo o pistola, a temperatura superior a 15°C. Acabado posterior con CANTO 692 ó VINDO 629 (brillante).
Renovación	Las pinturas viejas no intactas deben eliminarse completamente. Aplicación igual que en madera no tratada. Las pinturas antiguas intactas se lijan superficialmente, se comprobará la compatibilidad y se aplicará directamente CANTO o VINDO diluido con 5-10%.
Indicaciones	<p>MENOS debe aplicarse en capa fina. Dejar secar bien la pintura aplicada, también en caso de aplicación a pistola. Las capas demasiado gruesas pueden prolongar el tiempo de secado y provocar fisuración en la pintura posterior.</p> <p>MENOS contiene poco disolvente, por lo que no puede excluirse la formación de una película superficial, que debe ser retirada antes de remover el producto. Guardar los restos en envases más pequeños.</p> <p>No nos responsabilizamos de posibles deficiencias en caso de aplicación sobre productos de otros fabricantes, como mala adherencia o aparición de olores molestos. No aplicar sobre masilla de silicona.</p> <p>MENOS con un 5% en volumen de arena de cuarzo, aplicada sobre revoque, sella manchas de suciedad del soporte (p.ej. manchas de nicotina o manchas secas de humedad). Aplicar posteriormente 1-2 capas de pintura mural DUBRON 412.</p>

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Febrero 2013

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29559 Wrestedt · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es